

Classic Primea



Zorgmatras \

Duurzame en brandwerende comfortmatras met afwasbare, ademende polyurethaanhoes. Zorgmatras met dikte van 12 tot 14 cm en een medium/harde hardheid. Budgetvriendelijke oplossing voor een geschikte zorgmatras.

Voorzien van een grijze polyurethaanhoes wasbaar op 95°C.

Wat maakt de zorgmatras Classic Primea zo uniek? \

- \ Duurzaam en brandwerend
- \ Voorzien van afwasbare polyurethaanhoes
- \ Budgetvriendelijk
- \ Geproduceerd in België
- \ Beslaapbaar op beide zijden

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie

TECHNISCHE KENMERKEN

Matraskern Monobloc brandwerend polyetherschuim, densiteit 40 kg/m³ (± 5%). Hardheid medium/hard. Dikte 12/14 cm. De matras is aan beide zijden beslaapbaar en dient regelmatig gekeerd te worden.

Matrashoes Matrashoes bestaande uit polyurethaancoating en polyester, gewicht 170 g/m². De matrashoes bekleedt de volledige matraskern en is voorzien van een kwalitatieve rits aan 2 zijden (1 lange en 1 korte zijde). Wasbaar tot op 95°C. Kleur: grijs.

Brandveiligheid Alle onderdelen zijn brandvertragend. De matraskern voldoet aan brandnorm crib 5 volgens BS6807, de matrashoes voldoet aan de brandnorm crib 5 volgens BS7175. Deze attesten omvatten automatisch de sigaret- en lucifertest (EN 597-1 & EN 597-2)

TECHNISCHE DATA

	MATRASKERN CLASSIC			MATRASHOES PRIMEA	
	Norm	Resultaat		Norm	Resultaat
Densiteit Netto-bruto	ISO 845	39-43 kg/m ³ (± 5%)	Samenstelling	labo-meeting	PUR(53%) + PES(47%)
Hardheid	ISO 2439/B (ILD 40%)	155 N	Dikte	labo-meting	0,5 mm
Stramheid	ISO 3386 (CLD)	3,9 kPa	Gewicht	ISO 3801/5 1977	170 g/m ²
Blijvende vervorming	ISO 1856/A (75%)	< 7 %	Treksterkte	ISO 13934 1999	ketting > 280 N inslag > 150 N
Rek bij breuk	ISO 1789	> 120 %	Scheurweerstand	ISO 4674A1 1977	ketting > 35 N inslag > 35 N
Treksterkte	ISO 1789	> 80 kPa	Rek bij breuk	ISO 13934-1	ketting > 50 % inslag > 120 %
Scheursterkte	ISO 8067	> 250 N/m	Hechting	ISO 8067	> 200 N/m
Resiliëntie	ASTM D 3574/H	> 40 %	Hydrolyse	ISO 1419	> 50 dagen
Brandveiligheid	BS5852	crib 5	Chloor resistentie	labo-meting	1.000 ppm
Ecologie	ökotex	klasse 1	Waterkolom	ISO 811 1981	> 3000 mm
Gebruik CFK's	Verklaring op eer	geen	Waterdamp	DIN 53357 1982	600 g/m ² /24h
Latexvrij	Verklaring op eer	ok	Brandveiligheid	BS7175	crib 5
			Ecologie	ökotex	klasse 1
			Gebruik CFK's	Verklaring op eer	geen
			Latexvrij	Verklaring op eer	ok

Wijzigingen voorbehouden, laatste update 2021-11, de getoonde afbeeldingen zijn enkel ter illustratie